



LamiPLY PLUS Decorativo

Contraplacado com interiores em multicamadas de eucalipto e choupo



Jan-14

DESCRIÇÃO	Placas derivadas de madeira obtidas por colagem de camadas sobrepostas com fios cruzados, preferencialmente em ângulo recto – Contraplacado – com faces em madeira decorativa.		
ESTRUTURA	Contraplacado com interiores em multicamadas de eucalipto e choupo e as faces de folha de corte plano conforme espécie indicada.		
ESPÉCIES	CLASSES DE ASPECTO	MEDIDAS (m)	ESPESSURAS (mm)
Carvalho ▪ Eucalipto ▪ Faia Vaporizada ▪ Mogno ▪ Pinho ▪ Sucupira ▪ Tola (Outras sob-consulta)	A/A ; A/B ; B/C	2,50 x 1,25	8, 10, 12, 15, 18, 21, 24 e 30
CLASSIFICAÇÃO PELO ASPECTO DAS FACES	A/A – Face A em folha de corte plano da espécie. Contraface A em folha de corte plano da espécie A/B – Face A em folha decorativa da espécie. Contraface B em folha de corte plano da espécie A/C – Face A em folha de corte plano da espécie. Contraface C em folha não especificada		
	CLASSE DE COLAGEM	CLASSE DE RISCO	FORMALDEÍDO
C2	Classe 2 – Utilizações em ambientes interiores húmidos	Classe de Risco 2 – Utilizações em ambientes em que estes contraplacados possam ter um teor em água ocasionalmente superior ao teor que resultaria de uma exposição a uma temperatura do ar de 20°C e a uma humidade relativa de 90 %.	E1 (Emissão ≤ 3,5 mg/m ² h)
ESPECIFICAÇÕES	Teor em água (à saída de fabrica)	10±2%	
	Massa Volúmica	670 – 780 kg/m ³	
NORMAS	O produto apresentado está conforme as normas europeias respectivas: <ul style="list-style-type: none"> ✓ NP EN 313 – Classificação e terminologia. ✓ NP EN 314-1 – Qualidade de colagem; Parte 1: Métodos de ensaio. ✓ NP EN 314-2 – Qualidade de colagem; Parte 2: Requisitos. ✓ NP EN 315 – Tolerância de dimensões. ✓ NP EN 335-3 – Durabilidade da madeira e produtos derivados – Painéis derivados de madeira. ✓ EN 635-1 Contraplacado – Classificação pelo aspecto das faces – Generalidades. ✓ EN 635-2 Contraplacado – Classificação pelo aspecto das faces – Madeira de Folhosas. ✓ EN 636 – Contraplacados – especificações. ✓ ENV 1995-1-1 Eurocódigo 5. ✓ EN 717-2 – Contraplacados – Determinação da libertação de formaldeído – Libertação de formaldeído pelo método de análise de gás. ✓ EN 13986 – Painéis derivados de madeira para uso em construção – características, avaliação de conformidade e marcação. 		
APLICAÇÕES	Produto recomendado para aplicações onde se privilegia a qualidade dos topos (estruturais ou não) para uso interno em ambientes húmido. É um material adequado à indústria de mobiliário, à carpintaria de construção civil e à decoração de interiores como painéis de parede, revestimentos de tectos, portas, divisórias, móveis de cozinha e casa de banho.		
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO	<ul style="list-style-type: none"> • As faces e os topos devem ser protegidas até à utilização final da placa. • Empilhar as placas na horizontal, sem contacto directo com o solo – utilizar barrotes secos, sem empenos e descaio, alinhados verticalmente e com disposição regular (equidistantes entre si e espaçados no máximo 80cm) de forma a evitar empenos nas placas. • Os lotes deverão ser armazenados em locais secos e arejados – ver n/ ficha comercial 001. • Ter em atenção o manuseamento das placas de forma a evitar danificar os seus cantos. • Na transformação e aplicação do produto deverão ser seguidas as regras da arte. • As placas deverão ser cortadas com ferramentas convenientemente afiadas. • A eficácia e rentabilidade das placas dependem da correcta utilização em cada situação: para mais aconselhamento, p.f. consulte o n/ serviço de Apoio ao Cliente. • Verificar se o teor em água das placas é o ajustado ao tipo de obra. • Todas as folhas de madeiras natural, madeira composta e madeira maciça sofrem descoloração natural devido ao ataque dos raios UV que atacam os pigmentos descolorando-os. Deverão ser utilizados processos e/ou produtos que garantam a sua protecção para o fim a que se destinam. 		

Serviço de Apoio ao Cliente Telf.: 22 7860083
 Departamento da Qualidade Telf.: 22 7860080

LAMINAR – IND. DE MADEIRAS E DERIVADOS, S.A.
 Av. Vasco da Gama, 7000 4415 – 151 Pedroso V.N. de Gaia
 TEL: 22 7860080 FAX: 22 7860085
 e-mail: geral@laminarmad.com www.laminarmad.com

Mod 107/11